ARKOFIX

GENERALITA'
Intonaco refrattario all'alcool

COMPOSIZIONE
A base di silicati di alluminio e zirconio.

UTILIZZAZIONE
Si usa per tutte le leghe di ghisa e per i getti pesanti di metalli non ferrosi.
L'intonaco sopporta bene le dilatazioni della sabbia ed evita le penetrazioni di metallo. L'applicazione consigliata è per immersione. La protezione totale dell'anima si ha quando lo spessore minimo è di circa 0,3 mm. Prima dell'impiego il materiale va omogeneizzato e diluito alla viscosità richiesta. E' adatto ad ogni tipo di legante compreso Cold-Box e silicati.
L'essicazione avviene a caldo.

FORNITURA E STOCCAGGIO
Imballo: Latte da 25 kg. a perdere.
Immagazzinamento: 6 mesi se il prodotto è conservato nel proprio imballo chiuso, in luogo fresco.

ETICHETTATURA
Consultare la scheda di sicurezza.

DATI CHIMICO FISICI

Metodo	**60**	**1250**	**1852**	**7857**	**10960**
	aspetto	colore	densità Dil. 20% IPA(p/p)	Peso litro Tal quale	Viscosità coppa Ford 4 Dil. 20% (p/p)
	-	-	Bè	Kg/l	S
ARKOFIX 3344 hr	Pasta fluida	Rosso mattone	30÷35	1.36÷1.40	12÷14
ARKOFIX 3344 Diluito	Pasta fluida	Rosso mattone	30÷35 (tal quale)	1.20÷1.25	12÷14 (tal quale)

Le informazioni contenute in questo documento sono basate sulle conoscenze relative alle prescrizioni per il corretto uso del prodotto. Non si assume responsabilità per impieghi non conformi alle informazioni sopra riportate, non corretti o impropri o, in caso di rivendite a terzi, per carenze di informazioni ai consumatori finali. Per impieghi non espressamente indicati si consiglia di richiedere ulteriori informazioni. Gli aggiornamenti della presente scheda tecnica saranno inviate solamente ai clienti che hanno ritirato il materiale nei sei mesi antecedenti la data della nuova modifica.